

-MAPEI- Adesilex P9

(fisa nr. 102-12-2004)

Adeziv pe baza de ciment, cu mare aderenta, fara alunecare, pentru placi ceramice.

CLASIFICAREA DUPA EN 12004

Adesilex P9 este un adeziv pe baza de ciment imbunatatit (C2), tixotropic, fara alunecare (T), cu timp deschis extins (E) din clasa **C2TE**.

CAMPUL DE APPLICARE

-Uz exterior si interior pentru montarea placilor ceramice si mozaicului de orice tip pe pereti, pardoseli si plafoane.

Lipirea in puncte de aderenta a panourilor de materiale izolante: panouri din polistiren expandat, vata de fibra de sticla, Eraclit, panouri fonoabsorbante etc.

Exemple tipice de aplicare

Montarea placilor ceramice si a mozaicurilor pe urmatoarele tipuri de suport:

- Pereti traditionali sau tencuieli pe baza de ciment.
- Zidarie din boltari de ciment, la interior.
- Suport de gips daca este tratat cu amorsa **PRIMER G**.
- Gips carton tratat in prealabil cu amorsa tip **Primer G**.
- Pardoseli incalzite dar nu pentru placi ceramice mai mari de 900 cm² (max. 30x30 cm).
- Sape pe baza de ciment suficient de maturate si uscate.
- Pereti vopsiti, la interior, cu conditia ca vopsea sa fie bine fixata si aderenta.
- Montarea placilor ceramice de max. 900 cm² (max. 30x30 cm) pe pardoseli existente din ceramica.
- Lipirea placutelor ceramice de dimensiuni mici la piscine sau bazine.

CARACTERISTICI TEHNICE

Adesilex P9 este o pulbere gri sau alba compusa din ciment, nisip cu granulometrie selectionata, cu un continut ridicat de rasini sintetice si aditivi speciali dupa o formula dezvoltata si testata in Laboratoarele de Cercetare MAPEI.

Amestecat cu apa se transforma intr-un mortar cu urmatoarele caracteristici:

- Se lucreaza usor.
- Este tixotropic, **Adesilex P9** poate fi aplicat pe un perete vertical fara a se scurge si fara a permite alunecarea placilor ceramice chiar si pentru cele cu greutate mare.
- Aderenta perfecta pe toate materialele utilizate in mod normal in constructii.
- Se intareste fara a suferi contractii dimensionale considerabile.
- Are timp deschis extins.

RECOMANDARI

Adesilex P9 nu trebuie utilizat in urmatoarele cazuri:

- pe structuri de beton prefabricat sau turnat;
- pe pereti sau pardoseli supuse la miscari sau vibratii puternice;
- pe suprafete metalice;
- pentru montarea placilor ceramice sau placilor din roci naturale care necesita o grosime a adezivului mai mare de 5 mm.

MODUL DE APLICARE

Pregatirea suportului

Toate suporturile traditionale pe baza de ciment sunt bune pentru **Adesilex P9** cu conditia sa fie plane, solide, fara grasimi, uleiuri, vopsea, ceara etc.

Suporturile nu trebuie sa fie supuse la contractii sau miscari puternice.

Pentru imontarea ceramicii pe tencuielile sau substraturile de ciment se asteapta un timp de maturare de cel putin 7 zile pentru fiecare cm grosime, in conditii bune.

Suporturile pe baza de ciment nu se vor placa cu placi ceramice inainte de a finaliza contractiile si de aceea sapele pe baza de ciment nu se vor placa mai devreme de 28 zile.

Daca acest timp de asteptare este prea mare se utilizeaza lianti speciali pentru sape tip **Mapecem**, **Topcem** sau **Topcem Pronto**.

In zilele calduroase udati suportul sau zona de lucru expusa la soare cu apa pentru a reduce temperatura.

Substraturile ce contin var sau cele anhidridice trebuie sa fie perfect uscate (umiditatea reziduala max. 5%), suficient de dure, fara praf si se trateaza obligatoriu cu **PRIMER G** sau **MAPEPRIM SP** iar zonele expuse la umiditate ridicata se trateaza cu **PRIMER S**.

Prepararea amestecului adeziv

Adesilex P9 se prepara cu 7,5 -8 litri de apa curata pentru fiecare sac de 25 kg adeziv si se amesteca pana se obtine o pasta omogena fara cocoloase; se lasa 5 minute de repaos si se amesteca din nou ; pasta fiind gata de aplicare.

Amestecul poate fi lucrat timp de 8 ore.

Aplicarea amestecului adeziv

Adesilex P9 se aplica cu spatula dintata pe substrat. Pentru a alege spatula potrivita, se va urmari ca spatele placii de finisaj sa fie acoperit de pasta adeziva in proportie de cel putin 65-70% cand instalarea se executa la pereti sau trafic usor la interior si de 100% pentru trafic greu sau la exterior. Pentru a asigura o aderenta buna se intinde un prim strat subtire de **Adesilex P9** pe suport cu spatula lisa si imediat se aplica grosul adezivului cu spatula dintata aleasa in raport cu formatul placilor.

Montarea placilor ceramice

Placile ceramice nu se uda cu apa inainte de aplicare; numai in cazul in care spatele placilor este foarte prafuit se curata rapid cu apa curata.

Placile de finisaj se aplică normal presandu-le cu mana astfel incat sa se asigure contactul optim cu adezivul.

Timpul deschis (aderivul intins pe suport are aderenta la placile de finisaj) in conditii normale de temperatura si

umiditate este de cca. 30 minute; conditiile de mediu (vant uscat, soare puternic, temperaturi ridicate) un substrat foarte absorbant pot sa reduca drastic, la numai cateva minute acest timp.

In aceste conditii, timpul deschis poate fi prelungit umezind suportul cu apa pentru racire inainte de aplicarea adezivului.

De asemenea se controleaza permanent daca adezivul aplicat pe suport nu a format o crusta peliculara neaderenta la atingerea cu mana si daca mai este inca proaspata. In situatia in care aceasta pelicula s-a format se respaluleaza adezivul cu spatula dintata.

Este containicat sa se ude adezivul cu apa pentru a prelungi timpul deschis deoarece in contact cu apa se formeaza la suprafata un strat antiadeziv.

Timpul de corectie (timpul in care placile lipite mai pot fi repositionate) este de maxim 60 minute de la punerea in opera.

Finisajele montate cu **Adesilex P9** nu trebuie spalate sau expuse la ploi timp de cel putin 24 ore, la o temperatura de 23°C si trebuie protejate de ger si de soare puternic cel putin 5-7 zile de la punerea in opera.

Chituirea si etansarea rosturilor

Rosturile se chituiesc dupa un timp de 4-8 ore la pereti si 24 ore la pardoseli, de la instalarea finisajelor, cu chituri pe baza de ciment sau chituri epoxidice disponibile intr-o paleta larga de culori (vezi paleta CHITURI COLORATE). Rosturile de dilatatie se vor etansa cu etansanti MAPEI.

Lipirea in puncte de aderenta a materialelor izolante

In cazul lipirii in puncte de aderenta a placilor fonoabsorbante sau izolante, adezivul va fi aplicat cu mistria sau spatula.

TIMPUL DE ASTEPTARE INAINTE DE UTILIZARE

Pardoselile sunt circulabile dupa cca. 24 ore. In cazul utilizarii adezivului pentru finisaje ceramice la piscine, acestea vor fi umplute cu apa dupa 21 de zile.

Curatarea

Mainile si sculele se spala cu apa cat adezivul este proaspata. Suprafata finisajelor se curata cu o carpa umeda.

CONSUMUL

Lipirea ceramicii

- mozaic si placi mici in general (spatula nr. 4): 2 kg/m²
- placi de format obisnuit (spatula nr. 5): 2,5-3 kg/m²
- placi mari, pardoseli externe (spatula nr. 6): 4 kg/m²
- lipirea in puncte de aderenta a materialelor izolante etc.: cca 0,5-0,8 kg/m²;
- panouri de carton gips sau fibro cement: cca 1,5 kg/m²

AMBALAREA

Adesilex P9 este disponibil in culorile alb si gri ambalat in saci de hartie de 25 kg.

DEPOZITAREA

Adesilex P9 trebuie depozitat in locuri uscate. Valabilitate 12 luni de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

SINTEZA

Punerea in opera pe pardoseli si pereti a placilor ceramice cu adeziv pe baza de ciment clasificat dupa EN 12004 clasa **C2TE**, cu mare aderență, alunecare verticală nula, timp deschis extins și cu un continut ridicat de rasini sintetice și aditivi speciali (tip **Adesilex P9** de la MAPEI S.p.A.) adecvat pentru lipire, pe toate suporturile traditionale și pentru suprapozări pe pardoseli existente.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intenționeaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

DATE TEHNICE:	
Conform normelor:	-Europene EN 12004 clasa C2TE -DIN 18156- M -BS 5980 – 1980 tipul 1 clasa AA -Americane ANSI A 118.1 – 1999 -Canadiene 71 GP 30 M tipul 2
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:	Adesilex P9
Tip:	pulbere
Culoare:	alb sau gri
Greutate specifica aparenta:	1300 kg/m ³
Reziduu solid:	100%
Depozitare:	12 luni in ambalajul original in loc uscat
Toxicitate dupa CEE88/3	nu. Cimentul continut poate provoca iritatii ale pielii si ochilor.
Incadrare vamala	3824 50 90
DATE DESPRE APPLICARE la +23 °C si 50 % U.R.:	
Raportul de amestec:	Adesilex P9 (30-32 parti apa la 100 parti adeziv)
Consistenta amestecului:	pastos
Greutatea specifica a amestecului:	1500 kg/cm ³
pH-ul amestecului:	13
Timpul de viata al amestecului:	8 ore
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5 °C la +40 °C
Timp deschis (dupa EN 1346):	> 30 minute
Timp de corectie:	cca. 60 minute
Chituirea rosturilor la pereti:	dupa 4-8 ore in functie de absorbtia suportului
Chituirea rosturilor la pardoseli:	dupa 24 ore
Pietonabil:	dupa 24 ore
CARACTERISTICI TEHNICE FINALE:	
Aderenta dupa EN 1348 (N/mm ²):	
-aderenta initiala (dupa 28 zile):	1,5
-aderenta dupa expunerea la caldura:	1,4
-aderenta dupa imersie in apa:	1,1
-aderenta dupa cicluri inghet dezghet:	1,5
Rezistenta la umiditate:	optima
Rezistenta la imbatranire:	optima
Rezistenta la solventi si uleiuri:	buna (mica la unele tipuri de uleiuri vegetale)
Rezistenta la acizi si baze:	slaba
Rezistenta la temperatura	de la -30 °C la +90 °C
Deformabilitate:	discreta

Pentru detalii suplimentare si referinte vezi: www.mapei.it